

Guttafol WB

Parotěsná fólie



Fólie Guttafol WB zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace. Zabraňuje tak vzniku plísní a hnilobě dřevěné konstrukce domu.

- parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztužnou mřížkou 6x8 mm
- zabraňuje pronikání páry do podstřešního prostoru
- transparentnost fólie usnadňuje montáž

Vlastnosti	
plošná hmotnost, g/m ²	90 ± 10%
délka × šířka	50 × 1,5 m
pevnost podélná, N/50 mm	250
pevnost příčná, N/50 mm	110
průtažnost podélná, %	30
průtažnost příčná, %	30
odolnost proti nárazu (mm)	20
propustnost vodních par -	cca 1-4 g/m ² / 24 h
-	6,34. 10 ⁻¹⁵ g/m ² .s.Pa
ekvivalent difuzní tloušťky Sd	cca 10 - 40 m
vodotěsnost	2 kPa
požární odolnost	E
teplotní stálost	od -40°C do +80°C

